

FICHA TECNICA TRIPLAY IMPREGNADO CON CCA



Me permito distraer su atención a efecto de brindarle la información técnica del Triplay de Pino Impregnado con Arseniato de Cobre Cromado (CCA).

Grado de Riesgo – Norma Oficial Mexicana NMX-C-322-ONNCCE-2014				
Clase de Riesgo	Exposición	Condiciones de Servicio	Protegido	Uso
R3 9.60 kg/m3 (0.60) Lb/pie3	Madera en exterior, expuesta a la humedad	Sujeto a mojada y lixiviación moderadas periódicas	Pudrimiento moderado, taladradores y termitas	Cabañas Casetas Pisos Carpintería en general Cocinas integrales



Descripción	Tablero en madera de pino de gran estabilidad, resistencia mecánica, fabricado con un número determinado de capas unidas entre sí mediante resinas fenólicas libres de formaldehído.
Tratamiento	Triplay impregnado bajo el sistema Bethell vacío, presión, vacío con CCA a 9.60 kg/m3

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Producto	Dimensiones			Tolerancias		
	Espesor mm	Largo m	Ancho m	Espesor mm	Largo mm	Ancho mm
Triplay de pino	18	2,44	1,22	-0,1/+0,6	-1,5/+0	-1,5/+0
Triplay de pino	15	2,44	1,22	-0,3/+0,5	-1,5/+0	-1,5/+0

Terminación de las caras:

	Cara grado B • Lijada y sólida de alta calidad. • Acepta reparaciones sintéticas y/o madera, con nudos no mayores a 25 mm (máximo 4).
	Trascara grado C • Lijada. • Acepta defectos de apariencia y nudos abiertos.